

ИЗВЕШТАЈ Бр. 14/26
МЕРЕЊЕ ДЕБЉИНЕ
УЛТРАЗВУКОМ

ОПШТИ ПОДАЦИ

КОРИСНИК / ФАБРИКА	ФСК	БРОЈ ПОСЛОВНОГ ЗАХТЕВА	664/26
ОЗНАКА / НАЗИВ*	T-2080 Б танк супорне киселине	ДАТ. ИЗДАВАЊА ЗАХТЕВА	29.01.2026
ФАБРИЧКИ БРОЈ*	9574	СТРАНА	1 ОД 3
МЕСТО УЗИМАЊА УЗОРКА*	ФСК	ДАТУМ ИСПИТИВАЊА	29.01.2026.
МЕСТО ИСПИТИВАЊА	ФСК	ДАТУМ ИЗДАВАЊА ИЗВЕШТАЈА	30.01.2026.

РАДНИ УСЛОВИ

МАТЕРИЈАЛ**	Ћ1204	РАДНИ ПРИТИСАК*	10(bar)
ВРЕМЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ*	1971(год.)	РАДНА ТЕМПЕРАТУРА*	120(°C)

ПОДАЦИ О ИСПИТИВАЊУ

МЕТОДА ИСПИТИВАЊА	SRPS EN ISO / 16809:2019	НИВО ПРИХВАТЉИВОСТИ		ПРЕМА КОНТРОЛНОМ ПРОРАЧУНУ
НАЧИН МЕРЕЊА	СЕ СОНДА	УРЕЂАЈ		ДМ-5Е
ТЕМПЕРАТУРА ОБЈЕКТА	5 (°C)	СОНДА	ТИР	ДА 401
ИСПИТНА СТРАНА	Спољашња		FREKVENCIJA	5 МХз
			PREČNIK	12,5 мм
ПРИПРЕМА ПОВРШИНЕ	Без припреме	СТЕПЕНАСТИ КАЛИБРАЦИОНИ БЛОК		СИК 15
КОНТАКТНО СРЕДСТВО	Маст Grease Л ЕП2	ТАЧНОСТ МЕРЕЊА		0,1 мм

REZULTATI ISPITIVANJA

МЕРНО МЕСТО	ИЗМЕР. ДЕБЉ. [mm]	**НОМ. ДЕБЉ. [mm]	МЕРНО МЕСТО	ИЗМЕР. ДЕБЉ. [mm]	**НОМ. ДЕБЉ. [mm]	МЕРНО МЕСТО	ИЗМЕР. ДЕБЉ. [mm]	**НОМ. ДЕБЉ. [mm]	МЕРНО МЕСТО	ИЗМЕР. ДЕБЉ. [mm]	**НОМ. ДЕБЉ. [mm]
I-1	14,0	16,0	II-1	14,2	16,0	III-1	8,9	16,0	IV-1	14,7	16,0
I-2	14,0	16,0	II-2	14,0	16,0	III-2	6,2	16,0	IV-2	X	16,0
I-3	14,3	16,0	II-3	14,2	16,0	III-3	14,4	16,0	IV-3	7,3	16,0
I-4	15,0	16,0	II-4	6,2	16,0	III-4	7,1	16,0	IV-4	7,1	16,0
I-5	14,4	16,0	II-5	9,6	16,0	III-5	6,5	16,0	IV-5	6,8	16,0
I-6	15,0	16,0	II-6	7,6	16,0	III-6	7,0	16,0	IV-6	7,1	16,0
I-7	14,4	16,0	II-7	7,7	16,0	III-7	6,6	16,0	IV-7	6,3	16,0
I-8	8,4	16,0	II-8	6,3	16,0	III-8	6,8	16,0	IV-8	7,0	16,0
I-9	14,2	16,0	II-9	6,9	16,0	III-9	6,8	16,0	IV-9	7,4	16,0
I-10	14,0	16,0	II-10	6,6	16,0	III-10	6,4	16,0	IV-10	7,7	16,0
I-11	14,7	16,0	II-11	6,9	16,0	III-11	6,6	16,0	IV-11	8,0	16,0
I-12	12,2	16,0	II-12	10,5	16,0	III-12	5,1	16,0	IV-12	7,1	16,0
I-13	7,4	16,0	II-13	5,0	16,0	III-13	7,2	16,0	IV-13	7,3	16,0
I-14	15,1	16,0	II-14	13,1	16,0	III-14	13,3	16,0	IV-14	13,3	16,0

НАПОМЕНА:

- Мерна метса су приказана на цртежу у прилогу.
- Мерење извршено преко АКЗ слоја фарбе

	ИСПИТАО	КОНТРОЛИСАО	ОДОБРИО
ФУНКЦИЈА	Главни техничар за ИБР	Инжењер за ИБР	Руководилац Лабораторије за испитивања
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ/ БРОЈ СЕРТИФИКАТА	Страхиња Јовановић ЗЦП-821/УТ1	Дарко Крстић ЗЦП-788/УТ1	Марија Славковић ЗЦП-820/УТ1
ПОТПИС	<i>Страхиња Јовановић</i>	<i>Дарко Крстић</i>	<i>Марија Славковић</i>

Резултати испитивања се односе само на испитивани предмет. Забрањено је прештампавање, и умножавање осим у целини

*Подаци добијени од корисника

**Подаци добијени од корисника-Лабораторија се одриче од сваке одговорности коју нетачна информација може да произведе.

ПРИЛОГ
ИЗВЕШТАЈУ Бр. 14/26

ИСПИТИВАЊЕ

УЗД

ДАТУМ

29.01.2026.

СТРАНА

2 OD 3

REZULTATI ISPITIVANJA

МЕРНО МЕСТО	ИЗМЕР. ДЕБЉ. [mm]	**НОМ. ДЕБЉ. [mm]	МЕРНО МЕСТО	ИЗМЕР. ДЕБЉ. [mm]	**НО. ДЕБЉ. [mm]	МЕРНО МЕСТО	ИЗМЕР. ДЕБЉ. [mm]	**НОМ. ДЕБЉ. [mm]	МЕРНО МЕСТО	ИЗМЕР. ДЕБЉ. [mm]	**НОМ. ДЕБЉ. [mm]
V-1	10,0	16,0	VI-1	14,6	16,0	Доње данце			14.	11,9	14,0
V-2	14,2	16,0	VI-2	7,8	16,0	1.	13,1	14,0	15.	12,7	14,0
V-3	15,0	16,0	VI-3	8,0	16,0	2.	13,1	14,0	16.	11,6	14,0
V-4	15,0	16,0	VI-4	8,2	16,0	3.	13,1	14,0	17.	13,3	14,0
V-5	15,1	16,0	VI-5	7,0	16,0	4.	13,3	14,0			
V-6	7,2	16,0	VI-6	7,1	16,0	5.	13,2	14,0			
V-7	7,2	16,0	VI-7	7,8	16,0	6.	13,1	14,0			
V-8	8,1	16,0	VI-8	6,5	16,0	7.	11,2	14,0			
V-9	5,5	16,0	VI-9	8,2	16,0	8.	12,0	14,0			
V-10	7,0	16,0	VI-10	8,3	16,0	9.	13,0	14,0			
V-11	7,0	16,0	VI-11	7,8	16,0	10.	11,6	14,0			
V-12	7,8	16,0	VI-12	8,4	16,0	11.	12,0	14,0			
V-13	7,0	16,0	VI-13	6,8	16,0	12.	12,0	14,0			
V-14	13,2	16,0	VI-14	13,1	16,0	13.	11,9	14,0			

Резултати испитивања се односе само на испитивани предмет. Забрањено је прештампавање и све врсте умножавање.

